

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2H1537S5 du 23/11/2015	MISE A JOUR du 16/09/2016
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
LKF Materials A/S Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK		PREMARK CITY S5
		Nature du produit BPT

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Bande Préfabriquée Thermocollée non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C	Hygrométrie maxi : 95 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle avec chalumeau et un distributeur mécanisé pour saupoudrage

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
PRODUIT :			
Produit de base		100 %	
SAUPOUDRAGE :			
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- UCme 500-150 GG - ALLGLASS REPROCESSORS LTD)		100 %	Dosage utile 400 g/m²


NB : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile			
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :			
T° air : 18 °C	T° sol : 28 °C	Hygrométrie : 61 %	Vent : 19 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.16 g/ml	74.5 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL											
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE		PR 15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2014 - R157		PMT : 0.98 mm		2014	8050	19	

CARACTERISATION DU PRODUIT :						
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)						
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour			
			Chromaticité		Qd	
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :		0.45			130	
Etat neuf	/	0.71	0.3291	0.3511	220	
(P1) 50000	/	0.73	0.3348	0.3540	162	
(P2) 100000	/	0.68	0.3351	0.3542	141	
(P3) 200000	/	0.75	0.3340	0.3532	148	
(P4) 500000	/	0.69	0.3313	0.3499	137	
(P5) 1000000	/	0.71	0.3310	0.3503	142	
(P6) 2000000	/	0.71	0.3294	0.3488	171	
(P6) 2000000		Classe S5	/		Classe Q3	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
 Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	 FICHE ÉTABLIE PAR LE CEREMA - Dter NP Le 16/09/2016	Le Fabricant (Nom et Visa) : F. CHATRY Le 13/09/2016
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140